COLLE PLASTIQUE SOUPLE

COLLE POUR RÉPARATIONS DE VINYLE ET DE PVC SOUPLE





DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle pour réparations de vinyle et de PVC souple qui résistent à l'eau.

DOMAINE D'APPLICATION

Colle des objets en vinyle ou en PVC souple, comme des bateaux et piscines gonflables, des bouées de natation, des ballons de plage, des toiles de tente, des lits d'eau, des vêtements de pluie et des bâches de bassin.

PROPRIÉTÉS

· Transparente
· Résiste à l'eau
· Flexible

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas appliquer à des températures inférieures à +10°C.
Exigences des surfaces: Les matériaux doivent être propres, secs, et exempts de poussière et de graisse.
Pré-traitement des surfaces: Si nécessaire, dégraisser avec de l'acétone.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Coller des parties chevauchantes: Appliquer une fine couche de colle sur les deux faces entières. Laisser sécher pendant 5-20 minutes. La colle doit être sèche au toucher. Le temps de séchage dépend du matériau et de la température. Assembler et fixer les deux parties. Bien presser ou appuyer. Attention: les deux parties sont immédiatement fixées! Bien presser sur la surface entière, parce que la résistance finale dépend de la pression.
Coller des parties qui seront seront soumis à une pression (bateaux et piscines gonflables, bouées de natation, ballons de plage, etc) pendant 6 heures au minimum avant de les regonfler.
Coller des déchirures et des trous: couper une pièce du morceau de réparation livré avec l'objet. La pièce doit être plus grande que le trou ou la déchirure à réparer. Plus le chevauchement est grand, plus le raccord est fort. Ensuite, suivre les instructions sous 'coller des parties chevauchantes'.
Temps-limite de reprise: 5-20 minutes
Taches/restes: Enlever les taches de colle fraîches à l'acétone.
Astuces: Couper un petit cercle aux deux extrémités d'une déchirure. Ceci répartit la tension sur la déchirure et évite qu'elle grandisse.

TEMPS DE SÉCHAGE

Peut être travaillé après: Ca. 6 heures. Après collage, laisser sécher les objets qui seront soumis à une pression (bateaux et piscines gonflables, bouées de natation, ballons de plage, etc) pendant 6 heures au minimum avant de les regonfler.
Temps de séchage: Ca. 6 heures

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à la température: de -15°C jusqu'à +70°C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Caoutchouc polyuréthane
Couleur: Transparent
Viscosité: Liquide
Teneur en solides: Ca. 22 %

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture Conserver dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.

1307500 20150709